

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-213265

(P2003-213265A)

(43) 公開日 平成15年7月30日 (2003.7.30)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード (参考)
C 0 9 K	19/44	C 0 9 K	2 H 0 8 8
	19/20		4 H 0 2 7
	19/34		
	19/38		
	19/46		

審査請求 未請求 請求項の数19 O L (全 41 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2002-15758 (P2002-15758)

(22) 出願日 平成14年1月24日 (2002.1.24)

(71) 出願人 000002071

チッソ株式会社

大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号

(71) 出願人 596032100

チッソ石油化学株式会社

東京都中央区勝どき三丁目13番1号

(72) 発明者 平野 幸夫

千葉県市原市五井海岸5番地の1 チッソ

石油化学株式会社機能材料研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 反強誘電性液晶複合体

(57) 【要約】


【課題】 強誘電性液晶や反強誘電性液晶と重合体との従来の複合体は、機械的強度、配向制御、焼き付き現象および応答時間等の問題点の改善について、総合的に満足できるものではなかった。これらの問題点を解決し、総合的に優れた反強誘電性液晶と重合体との複合体を提供することが本発明の目的である。

【解決手段】 特定の液晶性モノマーから得られる重合体の構造物中に、反強誘電性液晶化合物またはこの化合物を含む反強誘電性の組成物が存在していることを特徴とする反強誘電性液晶複合体によって上記の課題が解決される。このとき液晶性モノマーはネマチック相を示すものであることが好ましく、またフマル酸エステル誘導体、ジフルオロメチレンオキシ基を含む (メタ) アクリル酸誘導体、フルオレン環を有する (メタ) アクリル酸誘導体、オキシラン環もしくはオキセタン環を有する化合物等から選ばれることが好ましい。


【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶性モノマーから得られる重合体の構造物中に、反強誘電性液晶が存在していることを特徴とする反強誘電性液晶複合体。


【請求項2】液晶性モノマーがネマチック相またはスメクチックA相を示すことを特徴とする、請求項1に記載*




(式中、R¹ は炭素数1〜20のアルキルであって、このアルキル中の1個または隣り合わない2個の-CH₂-は、-O-、-S-、-CF₂-、-COO-、-OCO-および-CO-のうちの1種または2種で置き換えられてもよく；A¹、A² およびA³ はそれぞれ独立して、1，4-シクロヘキシレン、少なくとも1個の水素がフッ素で置き換えられた1，4-シクロヘキシレン、1，4-フェニレン、少なくとも1個の水素がフッ素または/および塩素で置き換えられた1，4-フェニレン、1，4-シクロヘキセニレン、ピリジン-2，5-ジイル、ピリダジン-2，5-ジイル、ピリミジン-2，5-ジイル、または1，3-ジオキサン-2，5-※



(式中、 R^1 、 $A^1 \sim A^3$ 、 Z^1 、 Z^2 、 m 、および n は前記の通りであり； A^4 は $A^1 \sim A^3$ と独立して A^1 と同一の意味を示し； Z^3 は、 Z^1 および Z^2 と独立して Z^1 と同一の意味を示し； p は 0～10 の整数であ



(式中、 R^3 、 Z^1 、 Z^2 、 k 、および p は前記の通りであり、 $R^{1,1}$ は $-CN$ 、 $-CF_3$ 、 $-CF_2H$ 、 $-CFH_2$ 、 $-OCF_3$ 、 $-OCF_2H$ 、 $-NCO$ 、 $-NC$ 、 $-S$ 、 $-F$ 、 $-Cl$ 、または炭素数1~20のアルキルであり、このアルキル中の1個または隣り合わない2個の $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-CF_2-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、および $-CO-$ のうちの1種または2種で置き換えられてもよく、またこのアルキル中の1個の水素は(メタ)アクリロイルオキシで置き換えられてもよく、 B^1 、 B^2 および B^3 はそれぞれ独立して、1,4-シクロヘキシレン、少なくとも1個の水素がフッ素で置き換えられた1,4-シクロヘキシレン、1,4-フェニレン、少なくとも1個の水素が



(式中、 R^1 、 R^3 、 m 、 k 、および p は前記と同一の意味を示し； A^5 、 A^6 および A^7 はそれぞれ独立し、

* の複合体。

【請求項3】液晶性モノマーが、式(1)から式(5)のそれぞれで表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、請求項2に記載の複合体。


※ジイルであり；mおよびnは互いに独立して0、1または2であり；R²は水素、-CN、-CF₃、-CF₂H、-CFH₂、-OCF₃、-OCF₂H、-NCO、-NCS、-F、-Cl、または炭素数1〜20のアルキルであり、このアルキル中の1個の-CH₂-は-O-、-S-、-COO-、-OCO-、または-CO-で置き換えられてもよく；Z¹ および Z² は互いに独立して、単結合、-COO-、-OCO-、-CF₂O-、-OCF₂-、-CH₂O-、-OCH₂-、-CH₂CH₂-、-CH=CH-、-CF=CF-、または-C≡C-である。）

★り、kはpが0のとき0、pが0でないとき0または1であり； R^3 は水素またはメチルを示す。但し、 $Z^1 \sim Z^3$ のうち少なくとも1個は、 $-CF_2O-$ または $-OCF_2-$ である。）

☆がフッ素または／および塩素で置き換えられた1, 4-フェニレン、1, 4-シクロヘキセニレン、ピリジン-2, 5-ジイル、ピリダジン-2, 5-ジイル、ピリミジン-2, 5-ジイル、ジオキササン-2, 5-ジイル、またはフルオレン-2, 7-ジイルであり、このフルオレン-2, 7-ジイルの9位の水素はフッ素または炭素数1~8のアルキルで置き換えられてもよく； q_1 、 q_2 および q_3 はそれぞれ独立して0または1であるが、これらの合計は1~3である。但し、 $B^1 \sim B^3$ の少なくとも1個は、9位の水素がフッ素または炭素数1~8のアルキルで置き換えられてもよいフルオレン-2, 7-ジイルである。）

◆て、1, 4-シクロヘキシレン、1, 4-フェニレン、
) または少なくとも1個の水素がフッ素で置き換えられた

1. 4-フェニレンであり; Z⁴ は単結合、-COO * *-、-OCO-、または-C≡C-である。)



(式中、R³ は前記と同一の意味を示し; p 1およびp 2はそれぞれ独立してpと同一の意味を示し、k 1およびk 2はそれぞれ独立してkと同一の意味を示し; 2個のR⁴ はそれぞれ独立して、少なくとも1つのオキシラン環もしくはオキセタン環を有するアルコキシまたはアルコキシカルボニルである。)

【請求項4】液晶性モノマーが式(1)で表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、請求項3に記載の複合体。

【請求項5】液晶性モノマーが式(2)で表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、請求項3に記載の複合体。

【請求項6】液晶性モノマーが式(3)で表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、請求項3に記載の複合体。

【請求項7】液晶性モノマーが式(4)で表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、請求項3に記載の複合体。

【請求項8】液晶性モノマーが式(5)で表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、請求項3に記載の複合体。

【請求項9】液晶性モノマーが、ネマチック相またはスメクチックA相を示し、かつ請求項3に記載の式(1)から式(5)のそれぞれで表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含み、反強誘電性液晶がエステル系、メチレンオキシ系、ピリミジン系およびピリジン系の反強誘電性を示す液晶化合物からなる群から選択される少なくとも1個の化合物、またはこの化合物を含む反強誘電性の組成物であることを特徴とする、請求項1に記載の複合体。

【請求項10】反強誘電性を示す液晶化合物が、光学活性部位として1-アルキルアルコキシカルボニル基、1-トリフルオロメチルアルコキシカルボニル基、ω-アルコキシ-1-メチルアルコキシカルボニル基、またはω-アルコキシ-1-トリフルオロメチルアルコキシカルボニル基を有する化合物であることを特徴とする、請求項9に記載の複合体。

【請求項11】液晶性モノマーが、ネマチック相またはスメクチックA相を示し、かつ請求項3に記載の式(1)から式(5)のそれぞれで表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含み、反強誘電性液晶がエステル系、メチレンオキシ系、ピリミジン系およびピリジン系の反強誘電性を示す液晶化合物からなる群から選択される少なくとも1個の化合物、またはこの化合物を含む反強誘電性の組成物であり、複合体中の重合体の割合が1~40重量%であることを特徴とす ※50

※る、請求項1に記載の複合体。

【請求項12】液晶性モノマーおよび反強誘電性液晶を含む組成物を、2枚の透明基板を用いて形成された液晶表示用セルに充填し、液晶性モノマーを重合させることを特徴とする、請求項9に記載の複合体の製造方法。

10 【請求項13】重合温度が、混合物がネマチック相またはスメクチックA相を示す温度であることを特徴とする、請求項12に記載の製造方法。

【請求項14】重合の方法が光重合法であることを特徴とする、請求項12に記載の製造方法。

【請求項15】重合温度が、混合物がネマチック相またはスメクチックA相を示す温度であり、重合の方法が光重合法であることを特徴とする、請求項12に記載の製造方法。

20 【請求項16】2枚の透明基板によって請求項1~11のいずれか1項に記載の複合体が挟まれている構造を有する液晶表示素子。

【請求項17】透明基板が透明電極を有する基板である、請求項16に記載の液晶表示素子。

【請求項18】透明基板の材質がガラスまたはプラスチックである、請求項16に記載の液晶表示素子。

【請求項19】液晶性モノマーが、ネマチック相またはスメクチックA相を示し、かつ請求項3に記載の式

(1)から式(5)のそれぞれで表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含み、反強誘電性液晶がエステル系、メチレンオキシ系、ピリミジン系およびピリジン系の反強誘電性を示す液晶化合物からなる群から選択される少なくとも1個の化合物、またはこの化合物を含む反強誘電性の組成物であり、液晶性モノマーと反強誘電性液晶との合計量に対する液晶性モノマーの割合が1~40重量%であることを特徴とする、液晶性モノマーおよび反強誘電性液晶を含む組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【本発明の属する技術分野】本発明は液晶性モノマーから得られる重合体と反強誘電性液晶との複合体、およびこのような複合体を用いた液晶表示素子に関する。なお、本発明における用語「液晶性」は、単に化合物が液晶相を示すという意味に限定されない。この用語は、それ自体は液晶相を示さないけれども、他の液晶化合物と混合したときに液晶組成物の成分として使用できるような化合物にも用いられる。「反強誘電性液晶」は、反強誘電性の液晶化合物またはこの液晶化合物を含む反強誘電性の液晶組成物を意味する。また、「(メタ)アクリロイルオキシ」は、「アクリロイルオキシまたはメタクリロイルオキシ」を、「(メタ)アクリル酸」は、「ア


クリル酸またはメタクリル酸」を意味する。

【0002】

【従来の技術】液晶表示素子はコンピューターのディスプレイ等として広く活用されている。従来のCRTに比較して、省エネルギーおよび省スペースの点で有利である。現在、この目的に使用される液晶はネマチック液晶に限られ、駆動方法としてはTFT（薄膜トランジスタ）方式が主流である。しかしながら、液晶の応答時間が十分に短くない（20～50ミリ・秒）ので、動画表示の点においてCRTより劣る。

【0003】この問題は、1989年に見出された反強誘電性カイラルスメクチックCA相（以下、カイラルスメクチックCA相をSmCA*相で表記する。）を利用することにより改善できる（Jpn. J. Appl. Phys. 1989, 28, L1265）。反強誘電性を示す液晶化合物は応答時間が非常に短く（50～300マイクロ・秒）、理論的にはCRT並みの動画表示が可能である。

【0004】一方、表面安定化強誘電性液晶（SSFLC）モードがクラークとラガウォールによって提案された（Appl. Phys. Lett., 1980, 36(11), 899）。この方式は、高速応答を実現する目的で強誘電性液晶を使用したものであるが、強誘電性液晶が自発分極を持つため、焼き付き現象等の問題点を持っている。この問題点は、自発分極を持たない反強誘電性液晶を強誘電性液晶の代わりに用い、さらにある周期で印加電圧の極性を反転することにより改善される。この反強誘電性液晶は、条件を適切に選択すれば、電界中でしきい電圧値の存在しない応答を示す。この特性を利用することで、中間調を容易に実現できる表示素子が提供される。Ferroelectric *



この化合物(a)から得られる重合体は、その物理的性状に問題点があると考えられる。即ち、理想的な3次元網目構造にはならないらしく、完全に均一な配向を持つ重合体を得ることができない。また、この重合体の分子鎖が均一な幅を有していないので、これが入射光の散乱・乱反射を引き起こして光漏れを誘発してしまう。このような重合体は反強誘電性液晶との分子間相互作用が強いので、重合体中の反強誘電性液晶の電界中での転移が制限される。このため、このような反強誘電性液晶重合体を用いた表示素子の応答時間が長くなる。

【0008】Pirsらの報告（Mol. Cryst. Liq. Cryst., 1995, 264, 155）には、強誘電性液晶と少量（10重量%未満、主として4重量%未満）の架橋性重合体を分子オーダーで混合した重合体が開示されている。この報告では、添加された少量の重合体が液晶の配向性の均一性を向上させるので配向欠陥は改善されるとされているが、外部応力に対する機械的強度の点では何ら解決がなされていない。

※50

*s, 1993, 149, 295には、反強誘電性液晶を表示素子に用いたフルカラーディスプレイの試作品が記載されている。

【0005】また、反強誘電性液晶化合物は隣接層間で分子配列が逆方向を向いている。この為、スメクチックA相またはカイラルスメクチックC相で電傾効果（エレクトロクリニク効果）が顕著に現れる。この効果によって強誘電性液晶よりも高速で光変調することを可能にできる。しかし、この方式を実現するためには、非常に狭く（1～2μm）かつ均一なセル間隔が必要である。大面積の表示素子において、このようなセル間隔の実現が非常に難しい。また、反強誘電性液晶はヘリカルポテンシャルを持っているため、これを用いた表示素子の配向状態に外部応力による構造欠陥ができやすい。従って、機械的強度を向上させることや反強誘電性液晶を均一に配向させることも必要であった。

【0006】Straussらはこの問題点を解決すべく、反強誘電性液晶と重合体との複合体を提案した（Appl. Phys. Lett., 1996, 69(6), 725）。この複合体は反強誘電性液晶と3次元的に構造制御された重合体とからなっている。そして、重合体の3次元網目構造により機械的強度の向上、セル間隔の制御および均一な配向制御が容易になったとされた。しかしながらStraussらの方法においても、均一な配向が容易に実現されるとは言えない。

【0007】Straussらの報告において、重合体の原料として記載されている液晶モノマーは、下記の液晶性ジアクリレート(a)であった。

※【0009】

【発明が解決しようとする課題】上記のように、強誘電性液晶または反強誘電性液晶を重合体と組み合わせた従来の複合体は、機械的強度、配向制御、焼き付き現象および応答時間等の問題点の改善について、総合的に満足できるものではなかった。本発明は、従来技術の問題点を解決し、総合的に優れた反強誘電性液晶と重合体との複合体を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】発明者らは前記問題点を解決すべく鋭意努力した結果、特定の液晶性モノマーから得られる重合体と反強誘電性液晶との複合体が、前記課題を解決することを見出し本発明を完成するに至った。本発明は次の構成を有する。


(1) 液晶性モノマーから得られる重合体の構造物中に、反強誘電性液晶が存在していることを特徴とする反強誘電性液晶複合体。

(2) 液晶性モノマーがネマチック相またはスメクチック

クA相を示すことを特徴とする、前記(1)項に記載の複合体。


(3) 液晶性モノマーが、式(1)から式(5)のそれ*

* それで表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、前記(2)項に記載の複合体。




(式中、R¹ は炭素数1～20のアルキルであって、このアルキル中の1個または隣り合わない2個の-CH₂-は、-O-、-S-、-CF₂-、-COO-、-OCO-および-CO-のうちの1種または2種で置き換えられてもよく；A¹、A² およびA³ はそれぞれ独立して、1，4-シクロヘキシレン、少なくとも1個の水素がフッ素で置き換えられた1，4-シクロヘキシレン、1，4-フェニレン、少なくとも1個の水素がフッ素または/および塩素で置き換えられた1，4-フェニレン、1，4-シクロヘキセニレン、ピリジン-2，5-ジイル、ピリダジン-2，5-ジイル、ピリミジン-2，5-ジイル、または1，3-ジオキサン-2，5-※

※ジイルであり；mおよびnは互いに独立して0、1または2であり；R²は水素、-CN、-CF₃、-CF₂H、-CFH₂、-OCF₃、-OCF₂H、-NCO、-NCS、-F、-Cl、または炭素数1～20のアルキルであり、このアルキル中の1個の-CH₂-は-O-、-S-、-COO-、-OCO-、または-CO-で置き換えられてもよく；Z¹およびZ²は互いに独立して、単結合、-COO-、-OCO-、-CF₂O-、-OCF₂-、-CH₂O-、-OCH₂-、-CH₂CH₂-、-CH=CH-、-CF=CF-、または-C≡C-である。）




(式中、 R^1 、 $A^1 \sim A^3$ 、 Z^1 、 Z^2 、 m 、および n は前記の通りであり； A^4 は $A^1 \sim A^3$ と独立して A^1 と同一の意味を示し； Z^3 は、 Z^1 および Z^2 と独立して Z^1 と同一の意味を示し； p は $0 \sim 10$ の整数であ

★り、 k は p が0のとき0、 p が0でないとき0または1であり； R^3 は水素またはメチルを示す。但し、 $Z^1 \sim Z^3$ のうち少なくとも1個は、 $-CF_2O-$ または $-OCF_2-$ である。）




(式中、 R^3 、 Z^1 、 Z^2 、 k 、および p は前記の通りであり； R^1 は $-CN$ 、 $-CF_3$ 、 $-CF_2H$ 、 $-CFH_2$ 、 $-OCF_3$ 、 $-OCF_2H$ 、 $-NCO$ 、 $-NC$ 、 $-S$ 、 $-F$ 、 $-Cl$ 、または炭素数1~20のアルキルであり、このアルキル中の1個または隣り合わない2個の $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-CF_2-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、および $-CO-$ のうちの1種または2種で置き換えられてもよく、またこのアルキル中の1個の水素は(メタ)アクリロイルオキシで置き換えられてもよく； B^1 、 B^2 および B^3 はそれぞれ独立して、1,4-シクロヘキシレン、少なくとも1個の水素がフッ素で置き換えられた1,4-シクロヘキシレン、1,4-フェニレン、少なくとも1個の水素

30 ☆がフッ素または／および塩素で置き換えられた1, 4-フェニレン、1, 4-シクロヘキセニレン、ピリジン-2, 5-ジイル、ピリダジン-2, 5-ジイル、ピリミジン-2, 5-ジイル、ジオキサン-2, 5-ジイル、またはフルオレン-2, 7-ジイルであり、このフルオレン-2, 7-ジイルの9位の水素はフッ素または炭素数1~8のアルキルで置き換えられてもよく；q1、q2およびq3はそれぞれ独立して0または1であるが、これらの合計は1~3である。但し、B¹~B³の少なくとも1個は、9位の水素がフッ素または炭素数1~8のアルキルで置き換えられてもよいフルオレン-2, 7-ジイルである。)



(式中、 R^1 、 R^3 、 m 、 k 、および p は前記と同一の意味を示し； A^5 、 A^6 および A^7 はそれぞれ独立して、1, 4-シクロヘキシレン、1, 4-フェニレン、◆

◆または少なくとも1個の水素がフッ素で置き換えられた
1, 4-フェニレンであり; Z^4 は単結合、 $-COO$
 $-$, $-OCO-$, または $-C \equiv C-$ である。)



(式中、 R^3 は前記と同一の意味を示し； $p1$ および $p2$ はそれぞれ独立して p と同一の意味を示し、 $k1$ および $k2$ はそれぞれ独立して k と同一の意味を示し；2個の R^4 はそれぞれ独立して、少なくとも1つのオキシラン環もしくはオキセタン環を有するアルコキシまたはアルコキシカルボニルである。)

(4) 液晶性モノマーが式(1)で表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、前記(3)項に記載の複合体。

(5) 液晶性モノマーが式(2)で表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、前記(3)項に記載の複合体。

(6) 液晶性モノマーが式(3)で表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、前記(3)項に記載の複合体。

(7) 液晶性モノマーが式(4)で表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、前記(3)項に記載の複合体。

(8) 液晶性モノマーが式(5)で表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含むことを特徴とする、前記(3)項に記載の複合体。

(9) 液晶性モノマーが、ネマチック相またはスメクチックA相を示し、かつ前記(3)項に記載の式(1)から式(5)のそれぞれで表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含み、反強誘電性液晶がエステル系、メチレンオキシ系、ピリミジン系およびピリジン系の反強誘電性を示す液晶化合物からなる群から選択される少なくとも1個の化合物、またはこの化合物を含む反強誘電性の組成物であることを特徴とする、前記(1)項に記載の複合体。

(10) 反強誘電性を示す液晶化合物が、光学活性部位として1-アルキルアルコキシカルボニル基、1-トリフルオロメチルアルコキシカルボニル基、 ω -アルコキシ-1-メチルアルコキシカルボニル基、または ω -アルコキシ-1-トリフルオロメチルアルコキシカルボニル基を有する化合物であることを特徴とする、前記(9)項に記載の複合体。

(11) 液晶性モノマーが、ネマチック相またはスメクチックA相を示し、かつ前記(3)項に記載の式(1)から式(5)のそれぞれで表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含み、反強誘電性液晶がエステル系、メチレンオキシ系、ピリミジン系およびピリジン系の反強誘電性を示す液晶化合物からなる群から選択される少なくとも1個の化合物、またはこの化合物を含む反強誘電性の組成物であり、複合体中の重合体の割合が1~40重量%であることを特徴とする、前記(1)項に記載の複合体。

* (12) 液晶性モノマーおよび反強誘電性液晶を含む組成物を、2枚の透明基板を用いて形成された液晶表示セルに充填し、液晶性モノマーを重合させることを特徴とする、前記(9)項に記載の複合体の製造方法。

(13) 重合温度が、混合物がネマチック相またはスメクチックA相を示す温度であることを特徴とする、前記(12)項に記載の製造方法。

(14) 重合の方法が光重合法であることを特徴とする、前記(12)項に記載の製造方法。

(15) 重合温度が、混合物がネマチック相またはスメクチックA相を示す温度であり、重合の方法が光重合法であることを特徴とする、前記(12)項に記載の製造方法。

(16) 2枚の透明基板によって前記(1)~(11)のいずれか1項に記載の複合体が挟まれている構造を有する液晶表示素子。

(17) 透明基板が透明電極を有する基板である、前記(16)項に記載の液晶表示素子。

(18) 透明基板の材質がガラスまたはプラスチックである、前記(16)項に記載の液晶表示素子。

(19) 液晶性モノマーが、ネマチック相またはスメクチックA相を示し、かつ前記(3)項に記載の式(1)から式(5)のそれぞれで表される化合物の群から選択される少なくとも1個の化合物を含み、反強誘電性液晶がエステル系、メチレンオキシ系、ピリミジン系およびピリジン系の反強誘電性を示す液晶化合物からなる群から選択される少なくとも1個の化合物、またはこの化合物を含む反強誘電性の組成物であり、液晶性モノマーと反強誘電性液晶との合計量に対する液晶性モノマーの割合が1~40重量%であることを特徴とする、液晶性モノマーおよび反強誘電性液晶を含む組成物。

【0011】

【発明の実施の形態】本発明の反強誘電性液晶複合体においては、液晶性モノマーから得られる重合体の構造中に反強誘電性液晶が分散されている。このような構造の複合体とするためには、液晶性モノマーおよび反強誘電性液晶を含む組成物を均一混合状態に保ったまま、急速に重合することが肝要である。このようにすることによって、重合性でない反強誘電性液晶の割合が小さい混合物では、液晶性モノマーの重合体が海綿状の3次元網目構造物を形成する。このとき反強誘電性液晶は、このような構造物中に均一に分散して存在する小さな空間部分を満たすことになる。一方、反強誘電性液晶の割合が大きい組成物では、上記の構造物中の小さな空間が繋がって比較的大きな空洞になった構造物が形成され、強誘電性液晶はこの空洞を満たして存在することになる。

* 50 この空間部分のつながり具合は、反強誘電性液晶の割合


に応じて変動する。

【0012】具体的には、液晶性モノマーおよび反強誘電性液晶を含む組成物を2枚の透明基板で挟み、この混合物がネマチック相またはスメクチックA相を示す温度で重合させる。このようにすることによって、反強誘電性液晶はネマチック相またはスメクチックA相を示したまま重合体の構造物中に取り込まれる。透明基板に予め配向処理を施しておくことにより、透明基板に挟まれた液晶性モノマーおよび反強誘電性液晶を含む組成物は、ネマチック相またはスメクチックA相で均一な配向状態を示す。この配向状態が重合後も維持・反映されるので、得られた反強誘電性液晶複合体は均一な配向状態を形成する。複合体の機械的強度が大きいため、液晶表示素子製造の際に、セル間隔のコントロールが容易になる。また、重合体の構造物を構成する高分子鎖が極めて細く、その径は通常、可視光の波長以下である。そのため、このような構造物に入射した可視光は、表示素子中で乱反射や散乱を起こさず、光漏れによるコントラストの低下が起こらない。

【0013】本発明の表示素子は、反強誘電性液晶複合体自体が高い機械的強度を有するので、透明基板として柔軟なフィルム状プラスチック基板を使用できる。これにより軽量化された表示素子や曲面状の表示素子を提供できる。また、反強誘電性液晶の電気光学応答特性はほとんどの場合ヒステリシスを示す。従って、このような応答特性を有する反強誘電性液晶を用いて本発明の複合体を製造すると、重合体との相互作用によって無しき電圧特性（V字応答特性）が誘起される場合がある。このような複合体を用いれば、表示素子の階調を容易に調整できる。

【0014】本発明で用いる液晶性モノマーのうち、式（1）で表される化合物（以下、化合物（1）で表記する。）はフマル酸エステル誘導体であり、特願2001

-307573号明細書の段落0015~0016に記載の方法で製造することができる。式（2）で表される化合物（以下、化合物（2）で表記する。）はジフルオロメチレンオキシ基を有する（メタ）アクリル酸誘導体であり、特願2001384507号明細書の段落0044~0050に記載の方法で製造することができる。式（3）で表される化合物（以下、化合物（3）で表記する。）は、式（6）のフルオレン環を有する（メタ）アクリル酸誘導体であり、特願2001-378508号明細書の段落0011~0035に記載の方法で製造することができる。



(6)

（式中、Xは水素、フッ素または炭素数1~8のアルキルである。）

【0015】また、式（4）で表される（メタ）アクリル酸誘導体（以下、化合物（4）で表記する。）、および式（5）で表されるオキシラン環またはオキセタン環を有する化合物（以下、化合物（5）で表記する。）


は、Houben Wyle, Organic Syntheses、およびOrganic Reactions等に記載の一般的な有機合成の手法を、適切に組み合わせることにより容易に製造できる。


【0016】化合物（1）~化合物（5）の具体例を以下に示す。[FM-1]~[FM-45]は化合物

（1）の好ましい例である。[DF-1]~[DF-64]は化合物（2）の好ましい例である。[FL-1]~[FL-36]は化合物（3）の好ましい例である。

[MA-1]~[MA-32]は化合物（4）の好ましい例である。そして、[DE-1]~[DE-9]は化合物（5）の好ましい例である。

【0017】







C 88.2 N 95.5 I

C 97.3 (N 90.8) I


C 127 N 195.5 I




【0020】





21




【0022】


















【0025】




31
















C 118 SmA 142.4I
















35



37











C 99 N > 200 I






【0030】


39



【0031】



【0032】






【0033】化合物(1)～化合物(4)の2環系化合物は、その液晶相温度範囲が低温領域にあるので、紫外線照射温度を低温側に設定するときにより有利である。また、液晶性モノマーの液晶性メソジェニック部位は、その重合体の側鎖部位になる。この側鎖部位は、反強誘電性液晶複合体において反強誘電性液晶の配向を制御する。従って、より強固な配向制御を必要とするときには、3ないし4環系の液晶モノマーが好適である。

【0034】本発明で用いる反強誘電性液晶化合物は、反強誘電性を示す液晶化合物であればどのようなものでもよいが、エステル系、メチレンオキシ系、ピリジン系、およびピリジン系の化合物が好適である。反強誘電性液晶化合物はSmCA*相を示す化合物であり、液晶性母骨格と光学活性の末端基との組み合わせとして構成される。このような構造の具体例として、例えば下記の式(AF-1)～(AF-3)を挙げることができる。*

*これらの式中のR⁵は炭素数1～20のアルキル、アルコキシまたはアルコシアルコキシであるが、これらの基中の—CH₂—は—CO—に、水素はフッ素に置き換えられてもよく、R⁶は炭素数1～10のアルキルであり、R⁷は炭素数1～4のアルキルであるが、R⁶とR⁷が同じ基であることはなく、R⁸は—CH₃またはCF₃であり、Z⁵およびZ⁶は互いに独立して単結合、—COO—、—OCO—、—CH₂O—または—OCH₂—であり、D¹、D²およびD³は互いに独立して1～4個の水素がフッ素または/および塩素で置き換えられてもよい1,4-フェニレンであり、rは0または1であり、tは1～10の整数である。R⁶としてはブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチルなどが好ましく、R⁷としてはメチルおよびエチルが好ましく、tとしては2～5が好ましい。


【0035】















【0036】式(AF-1)～(AF-3)に含まれる化合物の好ましい例として、式(AF-4)～(AF-120)の化合物を挙げることができる。なお、反強誘電性を示さない化合物でも、反強誘電性を示す液晶化合物

※物と混合したとき、反強誘電性液晶相の温度範囲を著しく縮小させない限り、反強誘電性液晶組成物の成分として使用できる。

【0037】















45















【0039】

47















【0040】

49















【0041】

51















【0042】

53















【0043】

55














【0044】












【0045】

59



61

62



【0047】液晶性モノマーおよび反強誘電性液晶を含む組成物から反強誘電性液晶複合体を製造するときの重合温度は、この混合物がネマチック相またはスメクチックA相を示す温度範囲内であることが好ましい。ネマチック相を示す温度範囲においては、液晶分子の熱的揺らぎが少ない温度、すなわち可能な限り低温で重合させることが好ましい。しかしながら、スメクチックA相を示す温度範囲においては、液晶分子間の分子間相互作用が弱い温度、すなわち可能な限り高温で重合させることが好ましい。

【0048】重合方法は、製造の容易さおよび量産性の観点から、紫外線等を用いた光重合法が好ましい。しかしながら、液晶性モノマーがオキシラン環あるいはオキセタン環を含む化合物(5)である場合には、カチオン重合法が好適である。このとき熱重合法が好ましいが、光重合法を用いても何ら問題はない。熱重合法の場合には、液晶性モノマーおよび反強誘電性液晶を含む組成物が、重合温度でネマチック相またはスメクチックA相を示すように、その組成を調整する必要がある。

*【0049】ラジカル光重合法を採用する場合には、反応時間を短縮する目的で光重合開始剤を前記組成物に添加してもよい。光重合開始剤の添加量は前記組成物に対して5重量%未満である。この割合は2重量%未満が好ましく、1重量%未満がより好ましい。光重合開始剤は、市販のベンゾインエーテル類、ベンゾフェノン類、アセトフェノン類、ベンジルケタール類などから選択することができる。

【0050】具体的には、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン(商品名:ダロキュアー1173)、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(商品名:イルガキュアー184)、2,2-ジメトキシ-1,2-ジフェニルエタン-1-オン(商品名:イルガキュアー651)、イルガキュアー500、イルガキュアー2959、イルガキュアー907、イルガキュアー369、イルガキュアー1300、イルガキュアー819、イルガキュアー1700、イルガキュアー1800、イルガキュアー1850、ダロキュアー4265、イルガキュアー784、p-メトキシフェ

ニル-2, 4-ビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、2-(p-ブトキシスチリル)-5-トリクロロメチル-1, 3, 4-オキサジアゾール、9-フェニルアクリジン、1-(4-イソプロピルフェニル)-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン、ベンジルジメチルケタール、2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルホリノプロパン-1-オン、および2, 4-ジエチルキサントン/p-ジメチルアミノ安息香酸メチル混合物などを挙げるができる。

【0051】カチオン重合法を採用する場合には、カチオン重合開始剤を使用することが好ましい。カチオン重合開始剤としては、 HClO_4 、 $\text{CCl}_3\text{CO}_2\text{H}$ 等のブレンステッド酸、 AlCl_3 、 BF_3 、 FeCl_3 、 SnBr_4 、 TiCl_4 、 I_2 等のルイス酸、 $\text{Ph}_3\text{C}^+\text{Cl}^-$ 、 $\text{R}_3\text{S}^+\text{X}^-$ 、 ArN_2^+X^- 等のカルベノイド塩あるいはオニウム塩などが好適である。ここで、Phはフェニル、Rはアルキル、Arはアリール、Xはハロゲンである。

【0052】複合体中の重合体の好ましい割合は1~40重量%である。この割合が小さいと強固な構造物にならず、複合体の機械的強度が低い。複合体の機械的強度*


*を考慮すると、重合体の割合は5重量%以上、好ましくは20重量%以上である。重合体の割合が大きくなると、複合体中の重合体構造物の割合が増大し、機械的強度が更に大きくなる。一方、より高速の応答を求めるときは、重合体の割合が少ない方がよい。また、原料である液晶性モノマーの製造コストが高いため、重合体の割合の上限を決定するには、特性の向上のみではなく、費用対効果の観点も考慮しなければならない。これらの点を考慮すると、複合体中の重合体の割合は40重量%以下であり、好ましくは30重量%以下、更に好ましくは25重量%以下である。以上のことから、複合体中の重合体の最も好ましい割合は10~25重量%である。

【実施例】以下、実施例により本発明の複合体を説明するが、本発明はこれらの実施例に制限されない。なお、実施例中の%はすべて重量%を意味する。鉛筆硬度は、JIS規格「JIS-K-5400 8.4 鉛筆引掻試験」の方法に従って測定した。

実施例1

液晶性モノマーと反強誘電性液晶を混合し、組成物A-1を調製した。この組成物はネマチック相を示した。

【0053】<組成物A-1>




【0054】2枚のガラス基板にITO電極を形成し、スピンコート法によってポリアミック酸(チッソ(株)製PIA-X189)を塗布した。200℃において30分加熱し、ガラス基板上に厚さ45nmのポリイミド配向膜を形成した。このガラス基板を、レーヨン巻きつけたロールで一方にラビングした。このうち一方の透明基板上に直径が2μmの球状スペーサーを分散し、この上にもう一方の透明基板を、ラビング方向が平行に※50

※なる向きに重ね合わせ、空の表示セルを作成した。

【0055】組成物A-1に、これに対して2%の光重合開始剤(チバガイギー社製イルガキュア651)を添加して、光重合性組成物を調製した。この組成物を100℃に加熱して得られた等方性液体を、毛細管現象を利用して減圧下で前記の表示セルに注入した。この等方性液体を、スメクチックA相が現れるまで徐々に冷却して、均一に配向したスメクチックA液晶の表示素子を得

た。得られた表示素子の一方向から、UVランプにより $7\text{mW}/\text{cm}^2$ の強度の紫外線を60秒間照射して、セル中の組成物を重合させ、反強誘電性液晶複合体の表示素子を得た。この表示素子に両極性のパルス電圧30Vを印加したところ、応答時間は50マイクロ・秒であった。この表示素子から透明基板を剥離し、得られた複合体の鉛筆硬度を測定したところBであった。また、重合体構造物の物理的性状に由来する光漏れは観察されなかった。

*




【0058】＜組成物A-3＞

*【0056】実施例2

液晶性モノマーと反強誘電性液晶を混合して、組成物A-2～A-9を調製した。これらの組成物はすべてネマチック相を示した。組成物A-1の代わりにこれらを用いる以外は実施例1と同様にして製造することにより、実施例1で得られた表示素子と同様の特性を有する、反強誘電性液晶複合体の表示素子が得られる。

【0057】＜組成物A-2＞










【0059】＜組成物A-4＞








$\text{C}_{10}\text{H}_{21}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COO}-\underset{*}{\overset{\text{CF}_3}{\text{CH}}}-\text{C}_6\text{H}_{13}$	15%
$\text{C}_{10}\text{H}_{21}\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COO}-\underset{*}{\overset{\text{CF}_3}{\text{CH}}}-\text{C}_6\text{H}_{13}$	15%
$\text{C}_8\text{H}_{17}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_3(\text{F})-\text{COO}-\underset{*}{\overset{\text{CF}_3}{\text{CH}}}-\text{C}_6\text{H}_{13}$	15%
$\text{C}_{10}\text{H}_{21}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COO}-\underset{*}{\overset{\text{CF}_3}{\text{CH}}}-(\text{CH}_2)_2\text{OC}_3\text{H}_7$	10%
$\text{C}_3\text{H}_7-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{CF}_2\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}(\text{CH}_2)_3\text{O}-\text{C}(=\text{O})\text{CH}=\text{CH}_2$	10%
$\text{C}_3\text{H}_7-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{F}_2)-\text{CF}_2\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}(\text{CH}_2)_3\text{O}-\text{C}(=\text{O})\text{CH}=\text{CH}_2$	10%
$\text{C}_3\text{H}_7-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{CF}_2\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}(\text{CH}_2)_3\text{O}-\text{C}(=\text{O})\text{CH}=\text{CH}_2$	10%
$\text{C}_3\text{H}_7-\text{C}_6\text{H}_3(\text{F})-\text{CF}_2\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}(\text{CH}_2)_3\text{O}-\text{C}(=\text{O})\text{CH}=\text{CH}_2$	15%

$\text{C}_{10}\text{H}_{21}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COO}-\underset{*}{\overset{\text{CF}_3}{\text{CH}}}-(\text{CH}_2)_2\text{OC}_3\text{H}_7$	15%
$\text{C}_{10}\text{H}_{21}\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COO}-\underset{*}{\overset{\text{CF}_3}{\text{CH}}}-(\text{CH}_2)_5\text{OMe}$	15%
$\text{C}_{10}\text{H}_{21}\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COO}-\underset{*}{\overset{\text{CH}_3}{\text{CH}}}-(\text{CH}_2)_5\text{OEt}$	15%
$\text{C}_{10}\text{H}_{21}\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_3(\text{F})-\text{COO}-\underset{*}{\overset{\text{CH}_3}{\text{CH}}}-(\text{CH}_2)_3\text{OMe}$	25%
$\text{C}_5\text{H}_{11}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{OOC}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{C}_4\text{H}_9$	10%
$\text{C}_4\text{H}_9-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{OOC}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_3\text{H}_7$	8%
$\text{C}_5\text{H}_{11}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{OOC}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CO}_2-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{C}_5\text{H}_{11}$	12%

















71



【0062】<組成物A-7>



【0063】<組成物A-8>

$C_{10}H_{21}$ -  CO_2 - 	15%
$C_{10}H_{21}O$ -  CO_2 - 	15%
C_8H_{17} -  CO_2 - 	15%
$C_{10}H_{21}$ -  CO_2 - 	10%
C_3H_7 -  CF_2O - 	10%
C_3H_7 -  	10%
 CO_2 - 	15%
C_5H_{11} -  CO_2 - 	5%


【0064】＜組成物A-9＞

(39)

特開2003-213265

75


76



【0065】実施例3

*た。

液晶性モノマーと反強誘電性液晶を混合して、組成物A 30 【0066】<組成物A-10>
-10を調製した。この組成物はネマチック相を示し *




【0067】組成物A-10に、これに対し2%の三弗化ホウ素・ジエチルエーテル錯体を添加した。この組成物を、毛細管現象を利用し減圧下で、実施例1と同様にして製作した表示セルに注入した。作成した表示素子は室温でネマチック相を示した。この表示素子を100℃で30分加熱して、表示素子内の液晶性モノマーをカチオン重合させ、反強誘電性液晶複合体の表示素子を得た。得られた表示素子に両極性のパルス電圧30Vを印

* 液晶性モノマーと反強誘電性液晶を混合して、組成物A-11を調製した。この組成物を組成物A-1の代わりに用いた以外は実施例1と同様にして、反強誘電性液晶複合体の表示素子を得た。この表示素子に両極性のパルス電圧30Vを印加したところ、応答時間が60マイクロ・秒の高速応答を示した。さらに三角波電圧-30V~30Vを印加したところ、光透過率の電圧依存性がV

【0069】<組成物A-11>

【0068】実施例4



【0070】

※50※【発明の効果】本発明の反強誘電性液晶複合体は、機械

的強度、均一な配向制御および応答時間について総合的に満足できるものである。本発明によって、反強誘電性液晶を表示素子に使用する際の問題点が改善された。即ち、配向状態における構造欠陥がでにくく、安定化さ

れた反強誘電性液晶表示素子が提供される。また、本発明の表示素子は、反強誘電性を示さない液晶を用いた表示素子に比べて、焼き付きの起きやすさも改善されている。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード(参考)
G 0 2 F 1/13	5 0 0	G 0 2 F 1/13	5 0 0
1/141		1/141	

Fターム(参考) 2H088 GA02 GA04 JA20 MA01 MA09
 MA18 MA20
 4H027 BA07 BA11 BD01 BD08 BD12
 BD24 BE05 CB04 CE08 CF03
 CF08 CK01 CM03 CN05 CR03
 CS03 CT03 CU03 CV01 CX01
 DM03